



Cod.711186030 – 711187...

VIVAT LUCIDO

SMALTO SINTETICO BRILLANTE

Descrizione	Smalto oleosintetico. Brillante.
Caratteristiche	<i>Formulato a norma dei parametri della Direttiva europea 2004/042/CE per limitare l'emissione dei composti organici volatili.</i> Buona resa e copertura. Facile applicazione. Ottima dilatazione e resistenza.
Impieghi	Per interno ed esterno su ferro; legno, metalli non ferrosi preparati preventivamente con fondi idonei.
Composizione	A base di resine alchidiche oleomodificate e di pigmenti resistenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1,17 ± 0,02 kg/L a 20°C
Viscosità	180 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
Volume solido	65% ± 2%
Brillantezza	85 ± 5 unità a 60°
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pronto all'uso.
Resa / Spessore film	10-11 m ² /L / 35 ÷ 40 µm Per mano* <i>* Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori raccomandati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.</i>
Essiccazione	Fuori polvere: 2-4 h a 20°C e 65% U.R. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con l'aumentare dell'umidità.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare due mani di prodotto. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac. <i>Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.</i>
Colore	Bianco e riferimenti tinte di cartella.
Avvertenze	1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti. 2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. 4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo

Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:

Smalto sintetico. Brillante. A base di resine alchidiche oleomodificate, pigmenti finemente macinati. Per applicazioni all'esterno e all'interno su ferro, legno, metalli non ferrosi.

Peso specifico: 1,17 ± 0,02 kg/L

Resa: 10-11 m²/L

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

["Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"](#)