



Cod.7 76500000- 776520...

**DUROLACK SETA**

FINITURA CERATA PER LEGNO

<b>Descrizione</b>	Finitura alchidica per legno ad effetto cerato.
<b>Caratteristiche</b>	Non sfogliante. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici grazie all'impiego di cere selezionate. Esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropico.
<b>Impieghi</b>	Per interno ed esterno su ogni tipo di legno.
<b>Composizione</b>	A base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici additivi.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Peso specifico</b>	0,93 ± 0,03 kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	70 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4
<b>Volume solido</b>	36% ± 2%
<b>Applicazione</b>	A pennello, spruzzo.
<b>Diluizione in volume</b>	Pronto all'uso.
<b>Resa</b>	12 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 3 h a 20°C a 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	24 h a 20°C a 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni pulire,eliminare eventuali tracce di sporco o resina. Su legni già verniciati con flatting o prodotti filmogeni é necessaria una carteggiatura profonda (riportare a legno) o decapaggio chimico. Applicare una o più mani di impregnante Lignotex o Afradecor. Ricoprire con una o due mani di finitura Durolack Seta. In caso di ripristini carteggiare asportando le parti non coese e applicare 2-3 mani di prodotto
<b>Colore</b>	Incolore e riferimenti tinte di cartella. Incolore e basi tintometriche.
<b>Avvertenze</b>	1. Mescolare con cura con una spatola prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare differenze di tinta a lavoro finito. 2. Applicare su legno nuovo, pulito ,sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.

**Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto a preventivi:**

Finitura alchidica per legno ad effetto cerato: a base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici additivi . Per applicazioni su legno all'interno ed esterno.

Peso specifico: 0,93 ± 0,03 kg/L

Resa : 12 - 13 m<sup>2</sup>/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

***"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"***