



Cod. 7 11660030

LAX IL COPRITUTTO OPACO

PITTURA / SMALTO OPACA

Descrizione	Pittura acrilica opaca antipolvere e smacchiabile.
Caratteristiche	Straordinaria copertura ed adesione anche su supporti difficili. Ottima adesione e durata, eccezionale lavabilità.
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Composizione	A base resine acriliche in emulsione.	
Peso specifico	1.40 ± 0.02 kg/L a 20°C.	
Viscosità	14000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).	
Volume solido	34% ± 2%	
Resistenza al lavaggio	Ottima > 5000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	Max. 10% con acqua potabile.	
Resa	10 – 12 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.	
Colore	Bianco e basi tintometriche.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.	
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi: Pittura acrilica opaca antipolvere e smacchiabile: a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse. Peso specifico: 1.40 ± 0.02 kg/L Resa: 10 – 12 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.		

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"